

KVARC

Fugázó habarcsok

Rost de piatră

KVARC
ÉPÍTŐANYAGOK

Škárovacia hmota
na kameň

Kőfuga

(H)

Alkalmazási terület: Kül-beltérben alkalmazható, fagyálló, vízálló, könnyen tisztítható, flexibilis fugázó. Elsősorban természetes kövek, terméskölap, hasított lap, fejező téglá, kőagyag, műkö- és márványlapokhoz, fal- és padlóburkolatok fugázására, 25 mm fugaszélességig. Sötétszürke színben kapható.

Anyagösszetétel: Cement, kvarchomok, speciális adalékok, UV-álló porfesték.

Felhasználási útmutató: A ragasztóhabarcs egységesen kikeményedett, száraz legyen, a fugák mélysége egyezzen meg a burkolólapok vastagságával. Az alapfelület nedvesség-különbségei a burkolólapok szélein színeltérést okozhatnak, amiért a gyártó felelősséget nem vállal. A porózus, vagy matt felületű burkolólapokon az erősen nedvszívó fugázóhabarcs foltosodást okozhat, ezért elengedhetetlen a próbafugázás. A zsák tartalmát a megadott vízmennyiséggel csomómentesen keverjük egy keverőszárral ellátott fűrógéppel, majd 10 percig pihentetjük, és újra átkeverjük. Az anyagot fugakanállal vigyük fel, a fugákat teljes mélységig töltsük ki. Húzzuk le a felesleges anyagot a felületről, és a keményedés kezdetekor szivacsmitóval húzzuk át. A friss fugázást a tűző napsütéstől óvni kell nedves takarással, vagy permetezéssel. A fugázás után 14 napon belül csak tiszta vizes lemosás végezhető, ez idő alatt kerüljük a mosószerek és egyéb vegyi anyagok használatát a tisztításnál.

Műszaki adatok: Tapadó szilárdság: min 0,1 MPa • Maximális szemcse nagyság: 0,3 mm • Vízigény: 0,25 l/kg

Anyagszükséglet: 0,3 – 1,0 kg/m²/mm a fugaszélességtől és a kölap méretétől függően
Kiszérelés: 20 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +20 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

(RO)

Domenii de întrebuințare: Material de rostuit întrebuințat în spații interioare și exterioare, rezistent la îngheț și hidrofug, ușor de curățit, flexibil. Se recomandă îndeosebi la fuguirea plăcilor din piatră naturală, a pietrei brute, a plăcilor tăiate, cărămidilor de finisare, argilei refractare, a plăcilor din piatră artificială și marmură, acoperirilor de perete și podea, până la lățimi ale rosturilor de 25 mm. Poate fi obținut de culoare cenușiu închis.

Compoziție: Cement, nisip cuarțos, aditivi speciali, vopsea-praf rezistentă la UV.

Recomandări de întrebuințare: Mortarul adeziv trebuie să fie întărit în mod uniform și uscat, iar adâncimea rosturilor să corespundă grosimii plăcilor de învelire. Diferențele de umiditate a suprafeței pot provoca diferențe de culoare ale marginilor plăcilor de acoperire, fapt pentru care fabricantul nu-și asumă nici un fel de răspundere. Pe plăcile poroase sau cu suprafețe mate mortarul de rostuire puternic absorbant de umiditate poate provoca apariția de pete, motiv pentru care este indispensabilă efectuarea unei rostuirii de probă. Amestecăm conținutul sacului cu cantitatea de apă indicată, până la dispariția cocoloașelor, cu o bormașină prevăzută cu o tijă de amestec, apoi lăsăm 10 minute să se odihnească, timp după care amestecăm din nou. Aplicăm materialul cu o mistrie de fuguit, umplând rosturile pe întreaga lor adâncime. Trageti surplusul de material de pe suprafață și când începe să se întărească ștergeți-l cu un burete netezitor. Rostuirile proaspete trebuie protejate de razele fierbinți ale soarelui acoperindu-le cu ceva umed, sau prin stropire. După rostuire, timp de 14 zile pot fi spălate doar cu apă curată, în această perioadă evitați utilizarea detergenților și a altor materiale chimice în timpul curățirii.

Date tehnice: Rezistența de aderență: min 0,1 MPa • Granulozitate maximă: 0,3 • Necessar de apă: 0,25 l/kg

Consum specific: În funcție de lățimea rostului și dimensiunile plăcilor de piatră: 0,3 – 1,0 kg/m²/mm

Cantități ambalate: în pungă de hârtie a câte 20 kg.

Depozitare: Timp de 1 an de zile, în condiții corespunzătoare cimentului.

Temperatura de lucru: între +5 și +20 °C

Număr autorizație ÉMI: A-38/96

(SK)

Oblast' pouzitia: Flexibilná škárovacia hmota odolná proti mrazu a vode, vhodná pre použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Dá sa ľahko čistiť. Je určená predovšetkým na škárovanie obkladov z lomového kameňa, dosiek z prírodného kameňa, štiepaných dosiek, tehlových obkladov, kameniny, obkladov na steny a dlažby do širokej škály 25 mm. Predáva sa v tmavosivej farbe.

Materiálové zloženie: Cement, kremenný piesok, špeciálne prísady, prášková farba odolná proti UV žiareniu.

Návod na použitie: Lepiaca malta musí byť rovnomerne vytvrdnutá a suchá. Hĺbka škár musí byť zhodná s hrúbkou obkladov. Rozdiely vo vlhkosti podkladu môžu zapríčiniť rozdiely vo farbe na okraji obkladov, za čo výrobca nenesie zodpovednosť. V prípade obkladov s pórovitým alebo matným povrchom môže silne nasiakavá škárovacia malta spôsobiť škvrny, preto sa musí bezpodmienečne urobiť skúšobné škárovanie. Obsah sáčku zmiešajte vody pomocou vrtáčky s miešacím nadstavcom s uvedeným množstvom tak, aby vznikla hladká hmota bez hrudiek. Nechajte 10 minút postáť a hmotu znova premiešajte. Materiál naneste škárovacou lyžicou a škáry do celej hĺbky vyplňte. Prebytočný škárovací materiál z povrchu zotrite a pred začatím tvrdnutia povrch pretrite špongiou. Čerstvé škárovanie treba pred silným slnečným žiarením chrániť buď vlhkou prikrývkou alebo rozprašovaním vody. Do 14 dní po škárovaní sa obklad môže umývať len čistou vodou, pri čistení sa vyhýbajte používaniu čistiacich prostriedkov a iných chemikálií.

Technické údaje: Pevnosť v prídržnosti: minimálne 0,1 MPa • Maximálna veľkosť zrn: 0,3 mm • Potreba vody: max. 0,25 l/kg

Potreba materiálu:

Závisle od širokej škály a rozmeru kamennej dosky: 0,3 – 1,0 kg/m²/mm

Balenie: 20 kg papierové vrecia.

Skladovanie: Za rovnakých podmienok ako pri skladovaní cementu, 1 rok.

Teplota spracovania: Medzi +5 a +20 °C

Číslo povolenia ÉMI: A-38/96



Xi irritatív

Csökkentett kromát tartalom

R36/37/38 Szem és bőrirritáló hatású, izgatja a légutakat

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlzott érzékenységet okozhat

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembe jutást.

S26 Ha szembe kerül bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

S36 Megfelelő védőruházatot kell viselni!

S39 Szem/arcvédőt kell viselni.

S56 Csatornába vagy környezetbe juttatni nem szabad.



www.kvarc.hu



5999500370636