

### **Alkalmazási terület:**

Lakó és középületek nem vizes helyiségeinek mész- cement kötésű vakolat, beton, könnyűbeton, felületek glettelésére. Használatával tapétázásra, festésre alkalmas, sima felületet kapunk. Csak beltéri helyiségekben használható, ahol a páratartalom normál mértékű. Betonfelületeken való alkalmazása előtt a felületeket Kvarc alapozóval kezelni kell. Csempeburkolat alá nem alkalmas, gipszkarton lapok glettelésére nem javasolt. Meszelt felületekre illetve műanyag tapéták (vinil) alá nem használható.

**Anyagösszetétel:** Száraz keverék finomgipszből, kötésjavító szilárdító adalékokból.

**Műszaki adatok:**

- Vízigény: 1 liter/1,2 kg por.
- Feldolgozhatóság: 3 – 4 óra.
- Száradási idő: Kb. 2 óra.
- Rétegvastagság: 0 – 3 mm.

**Anyagszükséglet:** kb. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm.

**Kiszerelés:** 20 kg-os szelepes zsákban.

**Tárolás:** Száraz, hűvös, fedett helyen, 1 évig.

### **Felhasználási útmutató:**

A simítandó felületnek szilárdnak (min. Hvh7, C8), szennyeződésmentesnek kell lennie. Enyhe nedvesítés vagy diszperziós alapozás megkönnyíti a felhordást, de a száradási időt megnöveli. Alapozást Kvarc alapozóval végezhetjük, ami a tapadást is javítja. A porkeveréket tiszta vízhez adagolva keverjük így krémszerű anyagot kapunk. A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik. A következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dűbel vagy tipli csak az anyag teljes szilárdulása után 24 óra múlva terhelhető. Megfelelő felületet biztosít festés és tapétázás számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék használható, kivéve a mész és a vízüvegfestékeket. Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetén.

**Feldolgozási hőmérséklet:** +5 és +25 °C között.

**ÉMI engedély száma:** A-20/97-1

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.