

Alkalmazási terület:

Alkalmazható betonajzatok és egyéb betonfelületek kiegyenlítésére, szőnyegpadló, PVC padló, parketta és kerámiaburkolatok alá 2-15 mm vastagságban. Belső és külső térben valamint padlófűtéshez. Fagyálló. Nem alkalmazható tartós nedvességnek kitett, vízzel telített földmeknél és aljzatoknál.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, műanyag kötőanyag és adalékok.

Műszaki adatok:

- Tapadó szilárdság: min. 0,6 MPa.
- Nyomószilárdság: 15,0 MPa.
- Max. szemcse nagyság: 1,0 mm.
- Vízigény: 2,2 – 2,4 dl/kg.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm.

Kiszerelés: 25 kg-os papírszakban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:

A betonfelületnek szilárdnak (min. C8), zsugorodásmentesnek, por és szennyeződésmesmentesnek kell lenni. Az aljzatkiegyenlítő alkalmazása előtt a portalanított és megtisztított felületet Kvarc – Univerzális alapozóval elő kell kezelni. A habarcs bekeverését fűrógépbe fogott keverőszárral végezzük. A porkeveréket adagoljuk a vízhez és folyamatosan 3–4 perccig csomómentesre keverjük. 2–3 perc, pihentetés után újra átkeverjük. A megkevert habarcsot a sarkoktól kifelé haladva S alakban folyamatosan, egyenletesen öntsük fel, majd rozsdamentes glettvassal terítsük szét, úgy hogy az anyag az előző adag peremével összefolyjon. Az anyag egyenletesebb bedolgozásához, tűskéhenger használatát is ajánljuk. A bekevert habarcsot 15 percen belül fel kell használni. A friss felületet az erős napsütéstől, légáramtól óvjuk. Az elkészült aljzatkiegyenlítés 2–3 nap múlva burkolható. Önálló felületként nem alkalmazható.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-2353/2001

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.