

### **Alkalmazási terület:**

Külső és belső térben alkalmazható, fagyálló, vízzáró tulajdonságú profi minőségű ragasztóhabarcs. Alkalmos mész-cement cement és gipsz kötésű vakolatokra, nagyméretű csempék (kerámia) kőagyag, kőporcelán gres lapok, műkő- és márvány burkolólapok ragasztására.

Nem ajánlott: fémre, fára, festékre.

**Anyagösszetétel:** Kvarchomok, cement és adalékok.

**Műszaki adatok:**

- Tapadó szilárdság: min. 0,7 MPa.
- Max. szemcse nagyság: 0,5 mm.
- Nyitott idő: 20 perc.

**Anyagszükséglet:** A lap méretétől és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm végső rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m<sup>2</sup>.

**Kiszerezés:** 5 és 25 kg-os papírzsákban.

**Tárolás:** A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

### **Felhasználási útmutató:**

A ragasztási alapnak szilárdnak (min. Hvh7, C8), festék- és szerves anyag, por- és zsírmentesnek kell lenni. Gipsz alapokat Kvarc-diszperziós alapozóval át kell kenni. A zsák tartalmát kb. 6-7 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A bekevert ragasztót felhordás előtt ismét át kell keverni. A felhordást célszerű glettvassal végezni, majd a felhordott ragasztót fogazott simítóval kb. 60°-os szögbe döntve elhúzni. Így a ragasztó végső vastagsága megközelítőleg a felhordott vastagság felét adja. A ragasztó vastagsága az alkalmazandó lapok méretétől függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni. Ha a felkent ragasztó bőrösödni kezd, mely függ az időjárástól (hőmérséklet, szél) akkor fogazott simítóval ismét át kell húzni. A bekevert ragasztót 3 órán belül fel kell használni! A ragasztóval szennyezett felületeket és szerszámokat a munka befejeztével meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva fugázható, ez idő alatt nem érheti fagy.

**Feldolgozási hőmérséklet:** +5 és +25 °C között.

**ÉMI engedély száma:** A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.