

# KVARC

## Ragasztók

*Adeziv pentru piatră*

**KVARC**  
ÉPÍTŐANYAGOK

*Lepidlo na kameň*

# Kőragasztó

(H)

**Alkalmazási terület:** Flexibilis, fagyálló terméskőhabarcs. Külső és belső térben, mész-cement, cement kötésű vakolatokra, hőmérséklet-ingadozásnak kitett (padlófűtés) minimum C8, vagy HvH-10 szilárdságú alapokra terméskőlapok, hasított lapok és fejező téglák ragasztására. Alkalmas lépcsőfokok és ablakpárkányok kialakításához falazathoz és aljzathoz egyaránt.

**Anyagösszetétel:** Cement, kvarchomok, osztályozott kavics, speciális adalékok.

**Felhasználási útmutató:** A ragasztási alapnak szilárdnak, por- és szennyeződés- (festék, szerves anyag) mentesnek kell lennie. A túlzottan sima alapfelületet el kell érdesíteni. Használat előtt az alapfelületet Kvarc Mélyalapozóval elő kell kezelni. A Kőragasztó habarcs bekeverését fűrógépbe fogott keverőzárral végezzük, mindig a port adagoljuk a vízhez, majd 3-4 percig csomómentesre keverjük. 2-3 perc pihentetés után ismételtén átkeverjük. Falburkolatok esetében a felrakást megelőzően a felületre ragasztóhabarcsot kell fröcskölni, a kőlapok hátoldalát pedig vékonyan be kell kenni a Kőragasztóval. A hőmérséklettől és a szeles időtől függően a ragasztóhabarcs bőrsődését ellenőrizni kell, és szükség esetén a felkent ragasztót újra át kell húzni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni. Durva seprű segítségével a feltapadt habarcsmaradványok eltávolíthatók. Az elkészült burkolatot 24 órán belül nem érheti fagy, a fűgázás 48 óra múlva végezhető el biztonságosan.

**Műszaki adatok:** Rétegvastagság: 30 - 40 mm • Tapadó szilárdság: < 0,9 MPa •

Nyitott idő: min. 20 perc • Maximális szemcse nagyság: 2,0 mm •

Vízigény: max. 0,2 l/kg • Kötési idő: 30 perc

**Anyagszükséglet:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm **Kiszáradás:** 25 kg-os szelepes papírzsákban.

**Tárolás:** A cementtel melegező körülmények között, 1 évig.

**Feldolgozási hőmérséklet:** +5 és +20 °C között. **ÉMI engedély száma:** A-38/96

(RO)

**Domenii de întrebuințare:** Mortar din piatră de carieră, flexibil, rezistent la apă. Destinată lipirii în spații interioare și exterioare, pe tencuieți cu legare din var-ciment sau ciment, pe suprafețe expuse variațiilor de temperatură (podele încălzite), pe baze cu o soliditate de minimum C8 sau HvH-10, a plăcilor din piatră de carieră, a plăcilor sparte și a cărămizilor de finisare. Recomandat la formarea treptelor de scări și a pervazurilor ferestrelor, deopotrivă la zidărie și suporturi.

**Compoziție:** Ciment, nisip cuarțos, pietriș sortat, aditivi speciali.

**Recomandări de întrebuințare:** Suportul pe care se efectuează lipirea trebuie să fie solid, lipsit de praf și impurități (vopsea, materii organice). Suprafețele exagerat de netede trebuie înăsprite. Înaintea utilizării suprafața-suport trebuie tratată cu Grundul de adâncime Kvarc. Amestecul mortarului adeziv pentru piatră se efectuează cu ajutorul unei țije de amestec prinse într-o mașină de găurit, adăugând praful în apă și amestecând timp de 3-4 minute, până la dispariția cocoloașelor. După ce se lasă să se odihnească 2-3 minute, amestecăm din nou. În cazul acoperirii pereților, înaintea lipirii se stropește suprafața cu mortar adeziv, iar spatele plăcilor de piatră se unge cu un strat subțire de Adeziv de piatră. În funcție de temperatură și vânt, verificăm ca mortarul adeziv să nu formeze peliculă, iar la nevoie adezivul aplicat se trage din nou. Adezivul amestecat trebuie utilizat în 2 ore. Cu ajutorul unei măști aspre resturile de mortar lipite pot fi îndepărtate. Acoperirea astfel realizată trebuie ferită timp de îngheț timp de 24 de ore, rostuirea poate fi efectuată în siguranță după 48 de ore.

**Date tehnice:** Grosime de strat: 30 - 40 mm • Rezistența de aderență: < 0,9 MPa • Timp deschis: min. 20 minute • Granulozitate maximă: 2,0 mm • Necessar de apă: max. 0,2 l/kg

**Consum specific:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Cantități ambalate:** în saci de hârtie cu supapă, ficare a câte 25 kg

**Depozitare:** Timp de 1 an de zile, în condiții corespunzătoare cimentului.

**Temperatura de lucru:** între +5 și +20 °C

**Număr autorizație ÉMI:** A-38/96

(SK)

**Oblast' použitia:** Flexibilná malta z prírodného kameňa odolná proti mrazu, vhodná pre použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch na lepenie na vápenato-cementové, respektíve cementové omietky, na podklady pevnostnej triedy min. C8, alebo HvH-10 vystavené tepelným výkyvom (podlahové kúrenie), na lepenie dosiek z prírodného kameňa, štiepaných dosiek a tehlových obkladov. Je vhodná na vytvorenie schodov a podokenných ríms tak na murivo, ako na podklad.

**Materiálové zloženie:** Cement, kremenný piesok, triedený štrk, špeciálne prísady.

**Návod na použitie:** Podklad pre lepenie musí byť pevný, zbavený prachu a nečistôt (farby, organické látky). Príliš hladký povrch treba zdrsniť. Základná plocha sa musí upraviť použitím podkladového materiálu Kvarc. Malta na lepenie kameňa pripravte miešaním pomocou miešacieho nadstavca pripojeného na vrtačku. Obsah sáčku sypte do vody po dávkach a miešajte 3-4 minúty, aby vznikla hladká hmota bez hrudiek. Nechajte 2-3 minúty postáť a hmotu znova premiešajte. Pri stenových obkladoch treba povrch pred aplikáciou postriekať lepiacou maltou a rub kamenných dosiek tenko natrieť lepidlom na kameň. Závisle od teploty a vetrístej počasia je potrebné skontrolovať, či sa na lepiacej malte netvorí koža a v prípade potreby treba naneseť lepidlo znova pretrieť. Zamiešané lepidlo treba spotrebovať v priebehu 2 hodín. Prilepené zvyšky malty odstráňte pomocou drsnej metly. Zhotovený obklad nesmie byť vystavený mrazu po dobu 24 hodín a škárovanie je možné bezpečne urobiť po uplynutí 48 hodín.

**Technické údaje:** Hrúbka vrstvy: 30 - 40 mm • Pevnosť v prídržnosti: < 0,9 MPa •

Otvorená doba: minimálne 20 minút • Maximálna veľkosť zrn: 2,0 mm • Potreba vody: max. 0,2 l/kg

**Potreba materiálu:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Balenie:** 25 kg ventilové papierové vrecia

**Skladovanie:** Za rovnakých podmienok ako pri skladovaní cementu, 1 rok.

**Teplota spracovania:** Medzi +5 a +20 °C

**Číslo povolenia ÉMI:** A-38/96



**Xi irritatív**

Csökkentett kromát tartalom

R36/37/38 Szem és bőrirritáló hatású, izgatja a légutakat

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlzékonyságot okozhat

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembe jutást.

S26 Ha szembe kerül bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

S36 Megfelelő védőruházatot kell viselni!

S39 Szem/arcvédőt kell viselni.

S56 Csatornába vagy környezetbe juttatni nem szabad.



[www.kvarc.hu](http://www.kvarc.hu)



5999500370629