

Alkalmazási terület:

A Kvarc- teljes hőszigetelő rendszer professzionális ragasztó-és simítótapasza. A polisztirol és ásványgyapot táblák felragasztására, az üvegszövet háló beágyazására, felület simítására, glettelésére szolgál. A hőszigetelő rendszer régi és új lakóházak, köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére alkalmas. A rendszer alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, téglá, min. Hvh 10 vakolat, könnyűszerkezetes cement vagy faforgácskötésű lapokból szerelt falra.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Műszaki adatok:

- Tapadószilárdság: min.0,9 N/mm²
- Nyitott idő: min. 20 perc
- Max. szemcse nagyság: 0,5 mm

Anyagszükséglet: 5-6 kg/m² a teljes művelet elvégzése esetén.

Kiszereles: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:

Polisztirol hablemezek felragasztása: A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás előtt még egyszer átkeverjük. A ragasztási alpnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hőszigetelő táblák szélén folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni.

Üvegszövet beágyazása, simítása: A felragasztott táblákra az előző módon bekevert ragasztót glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe a simító élével gyűrődésmentesen besimítjuk az üveghálót. A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-129/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.