

Alkalmazási terület:

EPS Hőszigetelő rendszer ragasztó. A polisztirol táblák ragasztására, és az üvegszövet háló beágyazására.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Anyagszükséglet: 5-6 kg/m² a teljes művelet elvégzése esetén.

Kiszereelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:

Polisztirol hablemezek felragasztása:

A zsák tartalmát kb. 5-6 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás előtt még egyszer átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hőszigetelő táblák szélén folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A lapok biztonságos rögzítéséhez dűbeleket kell alkalmazni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni. A lemezek párhuzamosságát munka közben folyamatosan ellenőrizzük egy erre alkalmas lécszög segítségével. A polisztirol lemezek érintkező részein a kisebb egyenetlenségeket fasímtóra ragasztót csiszolóvászonnal kell síkba csiszolni majd a felületet portalánítani.

Üvegszövet beágyazása, simítása:

A felragasztott táblákra az előző módon bekevert ragasztót rozsdamentes glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe a simító élével gyűrődésmentesen besimítjuk az üveghálót. Az üveghálót a csatlakozásoknál 10 cm-es átfedéssel helyezük el, a beágyazott hálót még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk. Az üvegszövet beágyazása után 1-2 nap megszilárdulási időt biztosítunk. Végső felületképző anyagként javasoljuk a Kvarc diszperziós vagy a Kvarc vékonyvakolatot.

A gyártó a vakolat alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.